



G6610

Технические спецификации

Полимерная ПВХ-плёнка G6610

для широкоформатной печати

Предназначена для нанесения на прямолинейные и изогнутые поверхности любой сложности, пластична, защищает от надрывов, благодаря структуре полимерной пленки, используется для долгосрочных проектов. Отличается стабильностью, адгезией и стойкостью к климатическим условиям.

Состав:

- Поверхность: каландрированная поливинилхлоридная (ПВХ) полимерная плёнка, толщина **80** мкм
- Клеевой слой: акриловый серый постоянный
- Подложка: крафтовая силиконизированная бумага плотностью **120** г/м²

Применение:

- для производства наружной рекламы, брендирования автомобилей, декорирования, долгосрочного оформления торговых залов

Методы печати:

- сольвентная, экосольвентная, УФ и латексная



Технические характеристики		
	Толщина без клеевого слоя	80 мкм
	Толщина с клеевым слоем	100 мкм
	Цвет клея	серый
	Подложка: крафтовая силиконизированная бумага плотностью	120 г/м²
	Адгезия на отрыв (через 30 минут после нанесения, под углом 180 градусов, на стали)	10Н / 25мм
	Адгезия на отрыв (через 24 часа после нанесения, под углом 180 градусов, на стали)	14Н / 25мм
	Температура эксплуатации	-20°C - +70°C
	Срок эксплуатации	7 лет
	Оптимальная температура нанесения	от 10°C до +25°C
	Температура хранения	от 18°C до +25°C , влажность 50-60%
	Время до максимальной адгезии	24 часа



G6610

Технические спецификации

Применяется для:

Временной наружной рекламы:

- Плакаты, билборды, транспорт

Интерьерных решений:

- Витрины, точки продаж, выставки

Поверхностей:

- Стекло, металл, ПВХ, пластик и другие



Условия хранения

- Храните пленку в оригинальной упаковке
- Избегайте прямого солнечного света и контакта с источниками тепла
- Для сохранения физических свойств и срока эксплуатации рекомендуется хранение в теплом помещении с температурным режимом от **15** до **25°C**

Условия эксплуатации

Перед печатью:

- Температура: от **20°C** до **30°C**, влажность: **50 ± 10%**
- Минимум за сутки до печати переместите плёнку в рабочее помещение
- Проведите тест на совместимость и оставляйте технические поля

При монтаже:

- Температура: от **10°C** до **30°C**, влажность: **50 ± 10%**
- Не допускайте перерастяжения — это может вызвать деформацию
- При низких температурах плёнка может стать менее эластичной
- Клей активируется полностью в течение **2** часов после наклеивания

Важно знать

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Не наносите на нелакированные, рыхлые, пористые или нестабильные поверхности. Всегда проводите тест на совместимость с чернилами. Графика, отпечатанная заранее, должна храниться не более 12 месяцев.

Продукция **SCAFORD** проходит производственный контроль. Однако все рекомендации, характеристики и советы основаны на тестах и не являются гарантией результата

Перед применением настоятельно рекомендуется протестировать плёнку на совместимость с принтером, чернилами и условиями эксплуатации

Монтажные методы, типы поверхностей, формат нанесения и эксплуатационные нагрузки могут сильно различаться — это важно учитывать до начала работ



+7 (495) 147-40-43



info@scaford.ru



www.scaford.ru



117292, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ
академический, ул.
Вавилова, д. 57А, стр.1

